
Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs





DESTINAZIONI D'USO

- Per morsetti

DATI TECNICI


Materiale	PP

Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm
391.843.00.2	grigio chiaro	32	46	90	7

Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs





DESTINAZIONI D'USO

- Per morsetti

DATI TECNICI


Materiale	PP

Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm
391.865.00.2	grigio chiaro	40	46	90	10

Curva tecnica 90° Geberit PP-HTs





DESTINAZIONI D'USO

- Per morsetti

DATI TECNICI

Materiale	PP

Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)
Densità	950 kg/m³

No. art.	Colore / superficie	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm
391.825.00.2	grigio traffico B	50	50	90	9.3